



LANIFICIO  
dell'OLIVO  
Italian Fancy Yarns

## Moma

NM. 6500

70% LANA RWS FINE MERINOS IRRESTRINGIBILE 30% ALPACA BABY

70% SHRINK RESISTANT FINE MERINOS RWS WOOL 30% BABY ALPACA

### IMPIEGO

AD UN CAPO SU MACCHINE RETTILINEE F. 7

#### NORMATIVE E CAPITOLATI

◆ Il filato è prodotto in conformità con il regolamento europeo **REACH**. Per i colori della cartella il filato è conforme alla normativa **GB 18401:2010** (rpc) categoria b: prodotti a diretto contatto con la pelle. Metodo di analisi a singola fibra. Eventuali colori a campione dovranno essere testati.

◆ Si raccomanda di verificare che tutte le caratteristiche del filato soddisfino i requisiti richiesti dal Vostro prodotto, anche in considerazione del tipo di lavorazione da effettuare e dell'utilizzo previsto.

### END USE

ONE END ON FLAT KNITTING MACHINES 7 GAUGES

#### REGULATIONS AND LAWS

◆ this yarn is produced in conformity with the european regulation **REACH**. For our own card colors the yarn is in conformity with normative **GB 18401:2010** (rpc) category b: products direct contact with skin. Single fibre test method. Any custom color has to be tested.

◆ It is recommended to verify that all the characteristics of the yarn meet the requirements of your product, also considering the type of work to be carried out and the intended use.

### FINISSAGGIO INDUSTRIALE

È importante effettuare un prestiro prima del trattamento. Leggero lavaggio in acqua, max 30°C per 2/3 minuti al fine di permettere il rientro dei teli. Si consiglia di effettuare le prove di trattamento ad acqua ed a secco al fine di verificare il comportamento del proprio manufatto ai lavaggi e calcolare preventivamente il restringimento per assicurarsi la conformità delle taglie.

### INDUSTRIAL FINISHING

We recommend to iron the garments before finishing them. It is necessary to make a water washing at 30°C for 2-3 minutes to make the panels shrink properly. We suggest to make a test to both water washing and to dry cleaning to check in advance the garment shrinkage and ensure the conformity of the size.

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL CAPO

Lavaggio manuale con sapone neutro. Per capi rigati o con forti contrasti di colore lavare solo a secco. Si consiglia di effettuare le prove di lavaggio sul proprio manufatto e di verificare che le solidità sotto riportate siano idonee alle proprie esigenze.

### WASHING INSTRUCTION FOR GARMENTS END USERS

Hand washing with neutral soap. For striped garments with strong colour contrast we recommend to dry clean only. We suggest to make your own finishing trials and check that below color fastness rates are suitable for your needs.

### SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE // GARMENT CARE INTERNATIONAL SYMBOLOLOGY

CAPI UNITI // PLAIN GARMENTS



CAPI RIGATI // STRIPED GARMENTS



### SOLIDITÀ COLORI // COLORFASTNESS

| Solidità<br>Color fastness<br>normative | Lavaggio acqua<br>Water washing<br>Iso 105-C06 |            | Lavaggio a secco<br>Dry cleaning<br>Iso 105-D01 |            | Sudore acido<br>Acid Perspiration<br>Iso 105-E04 |            | Sudore alcalino<br>Alkaline Perspiration<br>Iso 105-E04 |            | Sfregamento secco<br>Dry rubbing<br>Iso 105-X12 | Sfregamento umido<br>Wet rubbing<br>Iso 105-X12 | Luce<br>Light<br>Iso 105-B02 |
|---|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|---|---|------------------------------|
|   | staining                                       | col change | staining  | col change | staining   | col change | staining  | col change | staining  | staining  | col change                   |
| Light col                               | 4  | 4          | 4   | 4          | 3/4  | 3/4        | 3/4   | 3/4        | 4   | 4   | 2/3                          |
| Med col                                 | 3/4  | 4          | 3/4   | 4          | 3/4  | 3/4        | 3/4   | 3/4        | 3/4   | 3/4   | 3/4                          |
| Dark col                                | 3  | 4          | 3   | 4          | 3  | 3/4        | 3   | 3/4        | 3   | 2/3   | 4/5                          |

I dati sopra riportati sono da ritenersi valori medi per colori presenti in cartella

Above-mentioned values are average values for colors available in the color card

|                                 |                     |                               |                  |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| Tipo di tintura :               | Matasse             | Dyeing method                 | Hanks            |
| Tasso di ripresa convenzionale: | 18,25%              | Conventional regain allowance | 18,25%           |
| Controllo colore                | luce del giorno D65 | Quality control               | daylight D65     |
| Valore pH norma Iso 3071        | da 4 a 8            | pH value normative Iso 3071   | 4 to 8           |
| Peso metro quadro               | 320 gr.             | GR/Square meter               | 320 gr.          |
| Tipo nodo                       | Maggioranza splycer | Knot type                     | Splycer majority |

### AVVERTENZE

◆ Possibili scarti: 5% in numero di teli. Nel caso sia riscontrato uno scarto superiore è necessario interrompere la lavorazione e contattare il nostro Customer Service. Non potrete ritenerci responsabili per ulteriori lavorazioni eseguite e capi completi realizzati.

IMPORTANTE: La presenza sporadica di fibre scure naturali visibili su colori molto chiari e di fibre chiare visibili su colori molto scuri è una caratteristica non eliminabile della fibra di alpaca.

### WARNING

◆ Possible wastage of panels: 5%. If the wastage is higher than 5% it is necessary to stop knitting down and contact our Customer Service. Lanificio dell'Olivo cannot be responsible for further working process and manufactured garments.

IMPORTANT: The sporadic presence of dark natural hairs visible on very light colors and the presence of light natural hairs visible on very dark colors is a physical characteristic of the alpaca fibre that cannot be avoided.

Tutti i dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati da prove a campione, devono quindi ritenersi a tutti gli effetti puramente indicativi.  
All above information have been checked on knitted samples and must be considered as indicative.