



LANIFICIO  
dell'OLIVO

# Rumba

NM.13500

75% COTONE BIOLOGICO 20% POLIAMMIDE RICICLATO GRS 5% POLIAMMIDE  
75% ORGANIC COTTON 20% RECYCLED POLYAMIDE GRS 5% POLYAMIDE

**IMPIEGO**  
AD UN CAPO SU MACCHINE RETTILINEE F.7

**NORMATIVE E CAPITOLATI**

♦ Il filato è prodotto in conformità con il regolamento europeo **REACH**. Per i colori della cartella il filato è conforme alla normativa **GB 18401:2010** (rpc) categoria b: prodotti a diretto contatto con la pelle. Metodo di analisi a singola fibra. Eventuali colori a campione dovranno essere testati.

♦ Si raccomanda di verificare che tutte le caratteristiche del filato soddisfino i requisiti richiesti dal Vostro prodotto, anche in considerazione del tipo di lavorazione da effettuare e dell'utilizzo previsto.

**END USE**  
ONE END ON FLAT KNITTING MACHINE 7 GAUGES

**REGULATIONS AND LAWS**

♦ This yarn is produced in conformity with the european regulation **REACH**. For our own card colors the yarn is in conformity with normative **GB 18401:2010** (rpc) category b: products direct contact with skin. Single fibre test method. any custom color has to be tested.

♦ It is recommended to verify that all the characteristics of the yarn meet the requirements of your product, also considering the type of work to be carried out and the intended use.

**FINISSAGGIO INDUSTRIALE**

Consigliamo un lavaggio in acqua a max 30°C per 2/3 minuti al fine di permettere il rientro dei teli. Si consiglia di effettuare le prove di trattamento ad acqua ed a secco al fine di verificare il comportamento del proprio manufatto ai lavaggi e calcolare preventivamente il restringimento per assicurarsi la conformità delle taglie.

**INDUSTRIAL FINISHING**

We suggest a water washing at 30°C max for 2/3 minutes to allow the garment shrinkage. It is important to make a test to both water washing and dry cleaning to check the relevant performance of the garments in order to check the shrinkage and set up the size of the garments.

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL CAPO**

Lavaggio manuale con sapone neutro. Per capi rigati o con forti contrasti di colore lavare solo a secco. Si consiglia di effettuare le prove di lavaggio sul proprio manufatto e di verificare che le solidità sotto riportate siano idonee alle proprie esigenze.


**WASHING INSTRUCTION FOR GARMENTS END USERS**

Hand washing with neutral soap. For striped garments with strong colour contrast we recommend to dry clean only. We suggest to make your own finishing trials and check that below color fastness rates are suitable for your needs.

**SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE // GARMENT CARE INTERNATIONAL SYMBOLOGY**

CAPI UNITI // PLAIN GARMENTS

CAPI RIGATI // STRIPED GARMENTS



**SOLIDITÀ COLORI**

**COLORFASTNESS**

Solidità Color fastness	Lavaggio acqua Water washing		Lavaggio a secco Dry cleaning		Sudore acido Acid Perspiration		Sudore alcalino Alkaline Perspiration		Sfregamento secco Dry rubbing	Sfregamento umido Wet rubbing	Luce Light
	normative	iso 105-C06	iso 105-D01	iso 105-E04	iso 105-E04	iso 105-X12	iso 105-X12	iso 105-B02			
	staining	col change	staining	col change	staining	col change	staining	col change	staining	staining	col change
Light col	4	4	4	4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	4	4	2 / 3
Med col	3 / 4	4	3 / 4	4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Dark col	3	4	3	4	3	3 / 4	3	3 / 4	3	2 / 3	4 / 5

I dati sopra riportati sono da ritenersi valori medi per colori presenti in cartella

Above-mentioned values are average values for colors available in the color card

Tipo di tintura :	Matassa	Dyeing method	Hanks
Tasso di ripresa convenzionale:	7,80%	Conventional regain allowance	7,80%
Controllo colore	luce del giorno D65	Quality control	daylight D65
Valore pH norma Iso 3071	4 // 8	pH value normative Iso 3071	4 // 8
Peso metro quadro	200 gr.	GR/Square meter	200 gr.
Tipo nodo	manuale	Knot type	hand knot

**AVVERTENZE**

**WARNING**

♦ Possibili scarti: 5% in numero di teli. Nel caso sia riscontrato uno scarto superiore è necessario interrompere la lavorazione e contattare il nostro Customer Service. Non potrete ritenerci responsabili per ulteriori lavorazioni eseguite e capi completi realizzati.

♦ Possible wastage of panels: 5%. If the wastage is higher than 5% it is necessary to stop knitting down and contact our Customer Service. Lanificio dell'Olivo cannot be responsible for further working process and manufactured garments.

♦ Il filato viene consegnato paraffinato, nello stato ottimale per essere lavorato. Non eseguire un ulteriore roccatura.

♦ The yarn is delivered waxed, in the optimal status for processing. Do not perform further winding.

♦ Il filato ha una morbida texture a nodini che si dispongono in maniera casuale sui pannelli, è necessario lavorare a due o più guidafile per ottimizzare l'effetto cromatico e di struttura.

♦ The yarn has a soft, nubby texture with small knots distributed randomly across the panels. It is necessary to work with two or more threadguides to optimize the color and structural effect.

♦ Trattandosi di fibre naturali, è consigliabile proteggere i vostri capi da prolungate esposizioni alla luce e dal calore solare.

♦ Being natural fibers, it is advisable to protect your garments from long exposure to light and solar heat.

IMPORTANTE: La particolare struttura del filato impone di verificare bene la idoneità a realizzare il punto maglia o la lavorazione desiderata, potrebbe rendersi necessaria la riduzione della velocità di tessitura. A causa della costruzione di alta fantasia del filato, possono verificarsi variazioni di aspetto tra lotti diversi, questa caratteristica non è eliminabile.

IMPORTANT: The yarn's unique structure requires careful consideration of its suitability for the desired knit stitch or pattern; it may be necessary to reduce the knitting speed. Due to its fancy aspect, the yarn may presents aspect variations which cannot be eliminated.

Tutti i dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati da prove a campione, devono quindi ritenersi a tutti gli effetti puramente indicativi.

All above information have been checked on knitted samples and must be considered as indicative.